

Ferro PP Film



Właściwości

- > Biała stalowa (antykorozyjna) folia PP w wykończeniu matowym, przeznaczona do druku solvent (eco), UV
- > Przeprowadzone wewnętrznie testy wykazały kompatybilność z drukiem w technologii latex, zaleca się jednak przeprowadzenie wewnętrznych testów
- > Materiał przeznaczony do aplikacji na powierzchniach magnetycznych
- > Łatwa do aplikacji i demontażu.
- > Polecana do aplikacji "indoor"

Technical Data

Materiał	Powleczona, biała warstwa polipropylenowa + stalowe podłoże (ok. 80mic)
Kolor	Biały mat
Grubość całkowita	250µm (±25)
Waga	320g/m2 (±30)
Zakres temperatur / wilgotność	15°C do 30°C / wilgotność 30% do 60%
Warunki składowania	W zamkniętym opakowaniu, chronić przed światłem słonecznym. Składowanie w temperaturze od 10 °C do 35 °C, wilgotność względna od 20% do 70%
Dostępne formaty	1,27m x 30m
Okres składowania	12 miesięcy

* Fizyczne i techniczne charakterystyki produktu bazują na naszych testach, które uważamy za stosowne. Parametry prezentowane powyżej są typowymi wartościami, które nie mogą być wykorzystywane przy specyfikacjach. Parametry są podane bez serwisu gwarancyjnego. Kupujący winni niezależnie ocenić zasadność wykorzystania tego produktu pod kątem specyficznych zastosowań i konwersji. Rekomenduje się stosowanie materiału w grafikach o długości do 1,5m

