

SYNAPS OM135/AP i OM135/AR

Offset Matt

Papier syntetyczny samoprzylepny dwustronnie powleczony, dedykowany do druku offsetowego.

Dane techniczne

Właściwości / Property	Test	Jednostka / Unit	OM135/AP	OM135/AR
Grubość warstwy wierzchniej / Face stock Thickness	ASTM D-6988	µm	120 ± 7	120 ± 7
Grubość podkładu / Liner Thickness	ASTM D-6988	µm	150 ± 6	150 ± 6
Waga warstwy wierzchniej / Face stock Waight		g/m ²	135	135
Waga podkładu / Liner Waight		g/m ²	151 ± 6	151 ± 6
Waga kleju / Glue Waight		g/m ²	22 ± 2	22 ± 2
Kurczliwość / Shrinkage	Internal AGFA test at 95 °C/203 °F	%	0,2	0,2
Kruchość / Brittleness	Internal AGFA test	°C	-40	-40
Początkowa siła rozdarcia / Initial tear strength	ASTM D1004	N	45	45
Adhezja (odrywanie) / Peel adhesion	AFERA 4001	N/25 mm	10 min: 6,0 - 8,0 24h: 12,0 - 14,0	10 min: 0,2 - 0,6 24h: 0,6 - 1,0
Sztywność / Stiffness	ISO 2493	mN	5	5
Gładkość / Smoothness	ISO 5627 (Bekk)	Sec	500-1000	500-1000
Nieprzezroczystość / Opacity	ISO 2471	%	92	92
Jasność / Brightness	ISO 2470C		95	95
Białość CIE / Whiteness CIE	ISO 11475		100	100
Połysk 75° / Gloss 75°	Tappi T480		3-5	3-5
Gęstość / Mass density	ISO 534	g/cm ³	1,13 ± 0,05	1,13 ± 0,05