

Vellum M IL

Matowy bezdrzewny papier samoprzylepny, dodatkowo kalandrowany. Certyfikowany do druku na urządzeniach HP Indigo.

Dane techniczne

Materiał wierzchni

| | Gramatura / Basis weight | Grubość / Caliper | Wytrzymałość na rozciąganie MD / Tensile strenght MD | Wytrzymałość na rozciąganie CD / Tensile strenght CD | Nieprzeźroczystość / Opaciy | Jasność UV / Brightness UV | Szorstkość / Roughness |
|------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Jednostka / Unit | g/m ² | µm | kN/m | kN/m | % | % | µm |
| Norma / Test | ISO 536 | ISO 534 | ISO 1924/1 | ISO 1924/1 | ISO 2471 | ISO 2470/1 | ISO 8791 / PPS 10 |
| | 72 | 72 | 5.5 | 2.5 | 89 | 95 | 2.7 |

Podkład kraft

Kraft 90 / 39 - biały bezdrzewny papier podkładowy kraft

| | Gramatura / Basis weight | Grubość / Caliper | Wytrzymałość na rozciąganie MD / tensile strenght MD | Wytrzymałość na rozciąganie CD / tensile strenght CD |
|------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Jednostka / Unit | g/m ² | µm | kN/m | kN/m |
| Norma / Test | ISO 536 | ISO 534 | ISO 1924/1 | ISO 1924/1 |
| | 86 | 87 | 6.5 | 3.0 |

Klej

KLEJ PERMANENTNY: DP94 - klej na bazie zmodyfikowanej dyspersji akrylowej

| | Min. przyczepność / Tack min | Min. odporność na ściananie / Shear min | Min. Zrywanie (pętla) / PE - looptack min. | Min. Temperatura aplikacji | Min. Temperatura użytkowania | Max. Temperatura użytkowania |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Jednostka / Unit | N | h | N | °C | °C | °C |
| Norma / Test | FTM 9 | FTM 8 | modified FTM 9 | | | |
| | 10 | 2 | 8 | 5 | -10 | 100 |

Opis

Możliwość zadruku: Zoptymalizowany do druku na urządzeniach HP Indigo dzięki zastosowaniu specjalnego lakieru nawierzchniowego HP Indigo.

Zastosowanie: Wysokiej jakości wielobarwne etykiety samoprzylepne o matowym wykończeniu. Trwałość powłoki arkusza - 1 rok przy przechowywaniu w temperaturze +20 °C, wilgotności 50%, bez dostępu światła.

Certyfikaty i normy

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000 Food Safety Management System.

Wydane: sierpień 2019